



## Onderhoud gelakte vloeren

### HET ONDERHOUD VAN UW GELAKTE VLOER

Moderne vloerlakken zijn zeer duurzaam en slijtvast. Echter ook een laklaag vereist onderhoud. Een gelakte vloer kan met een polish eenvoudig worden onderhouden. Polish vult poriën, weert vuil en vlekken, voorkomt slijtage en houdt de laklaag in optimale conditie. Multi Vloer levert diverse op de verschillende vloer- en laktypen afgestemde polish onderhoudssystemen. Deze systemen omvatten altijd in ieder geval een polish en een stripper en/of remover (polishverwijderaar), daarnaast vaak ook een reinigingsmiddel.

### EERSTE ONDERHOUD NA INSTALLEREN

Een ter plaatse gelakte vloer is de eerste weken nog kwetsbaar. U mag daarom de eerste twee weken na het lakken uw vloer niet nat reinigen en ook nog geen kleden e.d. op de vloer leggen. Ook de eerste polishlaag mag gewoonlijk pas veertien dagen na het lakken worden aangebracht. Bij de meeste in de fabriek gelakte vloeren mag u al de dag na plaatsing polish aanbrengen. Vóórdat u gaat polishen moet de vloer volledig schoon zijn: verwijder eventuele lijmresten met een stripperoplossing en voer een droge en een natte reiniging uit. Breng zodra de vloer droog is een eerste laag polish aan over de breedte van de vloer. Breng na droging nog een tweede laag polish aan over de lengte van de vloer.

### REINIGEN

1. Droog reinigen  
Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor is een vloerwisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of vegen (met een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook altijd verwijderen voorafgaand aan een natte reiniging.
2. Nat reinigen  
Lak is waterdicht, maar niet waterdampdicht. Ook een gelakte vloer kunt u daarom het best zo min mogelijk nat reinigen. Als een natte reiniging noodzakelijk is gebruikt u warm water met daarin, volgens de gebruiksaanwijzing, de bij het gebruikte polishesysteem behorende reiniger of stripper en/of remover. Doop een dweil in de reinigungsoplossing, wring hem goed uit en neem met de nog licht vochtige dweil de vloer af. Tijdens de reiniging de dweil geregeld uitspoelen in schoon warm water. Het is raadzaam vloer na te drogen. Vochtgevoelige houtsoorten zoals beuken, essen, maple en guatambu mogen slechts spaarzaam nat worden gereinigd. Nat reinigen is in ieder geval noodzakelijk voordat u een nieuwe polishlaag aanbrengt.

### POLISHEN

Op een gelakte vloer moet altijd een goed gesloten polishlaag aanwezig zijn. Hoe vaak u de vloer moet polishen hangt af van de mate van gebruik. Reken bij een gemiddeld gebruik voor slaapkamers op één tot twee maal per jaar, voor woonkamers op vier tot zes maal per jaar en voor keukens op acht tot twaalf maal per jaar. Bij intensiever gebruik, b.v. als u woont in een nieuwbouwmgeving of als u jonge kinderen of huisdieren heeft, moet u vaker polishen. Het aanbrengen van polish is een eenvoudig werkje: de flacon met polish goed schudden, steeds wat polish op de vloer sprenkelen en gelijkmatig over de vloer verdelen met een eerst natgemaakte en daarna uitgewrongen pluisvrije

lap, spons of speciale polishdoek. Niet te lang wrijven, omdat anders strepen en/of glansverschillen voor kunnen komen. U kunt ook plaatselijk polish aanbrengen. De polish altijd goed laten drogen. Tijdens het drogen van de polish tocht vermijden.

## STRIPPEN

Na verloop van tijd kan de polishlaag te dik worden, vervuild raken of er anderszins niet meer fraai uitzien. U kunt dan de polishlaag tot op de laklaag verwijderen (strippen). U gebruikt hiervoor, volgens de gebruiksaanwijzing, een oplossing van de bij het onderhoudssysteem behorende stripper of remover in warm water. Doop de dweil in de oplossing, wring hem goed uit en neem met de licht vochtige dweil de vloer zeer grondig af. Vervolgens zowel alle opgeloste polish als de stripper van de vloer opnemen met een steeds in schoon warm water uitgespoelde en uitgewrongen dweil. Zonodig de behandeling herhalen. Let er op om ook langs de plinten de polish goed te verwijderen. Gebruik van een waterzuiger biedt voordelen. Na droging van de vloer kunt u weer een nieuwe laag polish aanbrengen.

## VLEKKEN

Neem gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk op. Verse vlekken kunt u doorgaans verwijderen met een beetje water met afwasmiddel. Hardnekkige vlekken kunt u proberen te verwijderen met de bij het onderhoudssysteem behorende stripper of remover, wat spiritus of wat terpentijn. Het middel even op de vlek laten inwerken en zonodig voorzichtig inwrijven met een scotchbrite sponje. Aldus behandelde plekken altijd goed afnemen met een schoon vochtig doekje en weer voorzien van polish.

## KRASSEN EN BESCHADIGINGEN

In een loopoppervlak zijn krasjes en leefsporen onvermijdelijk. Grotere krasen en beschadigingen kunnen meestal worden bijgewerkt met houtvulmiddel.

## OVERLAKKEN

Gaat na verloop van jaren de laklaag achteruit (de laag vertoont schrale en/of doffe plekken), dan kan, over de oude laklaag een nieuwe laklaag worden aangebracht, indien de laag nog volledig intact is en nooit siliconen-, olie of wasbevattende onderhoudsmiddelen zijn gebruikt. Daarvoor moet u de vloer eerst strippen, licht opschuren en stofvrij maken. Zo mogelijk altijd overlakken met dezelfde lak. Als de laklaag is doorgesleten, of als sprake is van andere gebreken, moet de laklaag professioneel worden afgeschuurd. De vloer wordt dan weer als nieuw. Van fineervloeren en de meeste kurkvloeren kan de laklaag niet worden geschuurd.

### **Tip**

*Lees ook altijd goed de instructies op de verpakkingen en houdt u aan de te gebruiken hoeveelheden, mengverhoudingen en droogtijden. Neem bij onduidelijkheid altijd contact op.*